

## 油墨

### HF CGP 系列

HF CGP 系列在 PC、PMMA 以及处理 PET 等材料上有很好的附着力，且操作性优秀。氯（Cl）含量低于 900ppm，溴（Br）含量低于 900ppm，卤素总含量低于 1,500ppm，是一款环保的无卤油墨。

#### 规格

油墨类型	聚酯系蒸发干燥型油墨
用途	用于处理 PET、PC、PMMA 等。
外观	优异的流平性，半光泽
稀释溶剂	标准溶剂 T-945、慢干溶剂 T-947、T-980
清洗溶剂	T-39、T-41
干燥条件	常温表干 20 分钟，加热固化 60℃30 分钟。若干燥不充分，残留的溶剂会导致油墨附着力不良。使用环境通风不良的情况下，需要延长干燥时间。
其它	如需进一步提高附着力，可添加 5~10%的 D 硬化剂。

