

油墨

HF SMO 系列 / HF SMO 迟干系列

HF SMO/HF SMO 迟干系列在多种材料上都有优良的附着力，也适合于真空成型和模内注塑成型。

规格

油墨类型	单组份蒸发干燥型/双组份反应型油墨
用途	适用于各种塑胶材料上的印刷及真空成型、注塑成型前的材料印刷。
特点	柔软性优良，加硬化剂耐热性、耐化学品性能更出色。
硬化剂	D 硬化剂、N 硬化剂
稀释溶剂	标准溶剂 T-952、慢干溶剂 T-980
清洗溶剂	T-39、T-41
干燥条件	80℃60 分钟

承印材料：PC（住友电木 ECG101）

	产品	硬化剂	稀释剂	网版	干燥
片材着色	HF SMO 各颜色	N 硬化剂（3%）	T-980（10~20%）	250~350 目	80℃30 分钟
粘合剂	HF SMO-800 光油	—	T-980（10~20%）	150~200 目	80℃30 分钟

注塑树脂：PC（三菱 lupilon®H-3000UR）

承印材料：PET（东洋纺 Cosmshine A4300）

	产品	硬化剂	稀释剂	网版	干燥
片材着色	HF SMO 各颜色	D 硬化剂（10%）	T-980（10~20%）	250~350 目	80℃30 分钟
粘合剂	HF JT29(F) 基油	—	T-980（10~20%）	150~200 目	80℃30 分钟

注塑树脂：ABS