

## 油墨

### HF RUX(F)系列

HF RUX (F) 系列是印刷膜层柔软且耐化学品性能优异的油墨。

#### 规格

油墨类型	尿烷树脂双组份异氰酸酯反应型油墨
用途	适用于合成皮革、纤维、热可塑性塑胶材料。
特点	光泽高、柔软性高、耐化学品性能优异
硬化剂	<油墨：RUX 硬化剂=100：10>
稀释溶剂	标准溶剂 T-954、慢干溶剂 T-953
清洗溶剂	T-39、T-41
干燥条件	常温表干 40 分钟，加热表干 70℃20 分钟。常温固化 5 天，加热固化 70℃60 分钟或 80℃40 分钟。
其它	加入硬化剂的油墨在常温下经过 6~8 小时会胶状化，物性下降。RUX 硬化剂对湿气很敏感，开罐后请尽快使用。加入金粉会发生反应，加速胶状化，请谨慎使用。

